



GRANULOMETRIA

**0,00 ÷ 4,00 mm****DESCRIZIONE PRODOTTO:**

**Sabbia silicea Granita 04** è un aggregato naturale umido lavato e vagliato, proveniente esclusivamente da cave di sabbia finalizzate alle riqualificazioni delle aree golenali del Po, con marcatura CE per impieghi in edilizia.

**SETTORI DI IMPIEGO:**

Ideali per la produzione di:

- Malte e intonaci grezzi;
- Sottofondi legati e massetti in genere;
- Sottofondi d'allettamento per autobloccanti.

**CERTIFICAZIONI:**

Prodotto naturale marcato CE in conformità alle norme tecniche vigenti:

- **UNI EN 12620** – Aggregati per calcestruzzo;
- **UNI EN 13139** – Aggregati per malta.

**CONFEZIONI:**

**Sabbia silicea Granita 04** può essere fornita:

- sacco da 25 kg – cod. **S104SAC**;
- bigbag da 1500 kg – cod. **S104BIG**;
- sfusa – cod. **S104SFU**.

**CODICI EAN:**

Sacco 25 Kg



8055965714037

Cod. S104SAC

Bigbag da 1500 kg



8055965711432

Cod. S104BIG

Sfusa



8055965711821

Cod. S104SFU

**Scheda Tecnica** rev. 01-2023**DATI TECNICI:**

<b>Nome Commerciale</b>	<b>Sabbia SILICEA GRANITA 04</b>
Tipo di Sabbia	Sabbia Silicea Umida 0,00 ÷ 4,00 mm
Peso specifico	1480 kg/m <sup>3</sup> (variabile secondo l'umidità relativa)
Umidità	Variabile
Forma	Granuli tondeggianti
Durezza MOHS	6
pH	7

**ANALISI CHIMICA** (fluorescenza a raggi X – valori indicativi)

Silice (SiO <sub>2</sub> )	79.8%	Magnesio (MgO)	2.18%
Ferro (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2.42%	Sodio (Na <sub>2</sub> O)	2.00%
Alluminio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	3.28%	Potassio (K <sub>2</sub> O)	1.96%
Calcio (CaO)	4.60%		

**ANALISI GRANULOMETRICA** (ottenuta mediante vibro-setacciatura a secco - Scala setacci UNI EN 12620 – valori medi)

Setacci	Trattenuto cumulativo
mm	% peso
16	-
8	-
4	3.50
2	20.80
1	39.80
0.5	75.20
0.25	99.80
0.125	99.90
0.063	100.00

The graph plots 'Trattenuto %' on the y-axis (0 to 100) against 'Setaccio (mm)' on the x-axis (0.01 to 100). The curve shows that 100% of the material is retained by a 0.063 mm sieve, and 0% is retained by a 16 mm sieve. Key data points from the table are plotted on the graph.

**AVVERTENZE**

Stoccaggio e conservazione	Conservare preferibilmente al riparo dalla luce solare diretta.
Data di confezionamento	Stampata sul fronte del sacco e/o sul fronte del pallet.

La presente scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Bacchi S.p.A. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei o meno all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Bacchi S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.