

STUCCHI E INTONACI RUALAIX

IMPRIMITURA E PONTI ADERENTI



Applicazione con pennello sopra un fondo di pittura tradizionale

01



PRONTO ALL'USO

USO INTERNO/ESTERNO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Imprimitura speciale a base acquosa, di uso interno ed esterno. Agisce come ponte aderente facilitando l'ancoraggio di stucchi ed intonaci sopra supporti privi di assorbimento.

SUPPORTI

- GESSO
- INTONACO
- PITTURE TRADIZIONALI
- PIASTRELLE
- SUPERFICI LISCE CON ASSORBIMENTO SCARSO O NULLO

PROPRIETA' D'USO

- BUONA ADERENZA SOPRA SUPERFICI LISCE
- SOPRA STRUTTURA RUVIDA FORNISCE UN'ADERENZA MECCANICA PER GLI STRATI SUCCESSIVI
- PRODOTTO DEODORIZZATO
- AGISCE COME PONTE ADERENTE FACILITANDO L'ANCORAGGIO DI MATERIALI A BASE CEMENTIZIA SOPRA SUPPORTI PRIVI DI ASSORBIMENTO
- PREDISPONE UNA PRESA PER STRATI SUPERIORI COME: INTONACI, LIVELLATRICI, COLLA DI CEMENTO E IMPERMEABILIZZANTI ACRILICI

STUCCHI E INTONACI RUALAIX

IMPRIMITURA E PONTI ADERENTI

APPLICAZIONI IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, pulito, forte, esente da umidità e libero da tutte le tracce di salnitri, funghi, microrganismi, polvere, grassi e qualsiasi altro tipo di materiale che possa rendere difficile la buona aderenza del prodotto al supporto.

Quando il supporto presenta tracce di funghi, alghe o altri tipi di microrganismi procederemo al trattamento con il nostro **RX-508 RUALAIX ANTIMUFFA**.

I fondi di natura polverosa devono essere consolidati con un consolidante (linea FIJAPREN), perché altrimenti la polvere impedisce l'aderenza sul supporto. Allo stesso modo, i fondi vecchi composti da gesso morto o da alcune parti mal aderite, devono essere risanati: **è totalmente sconsigliato la restaurazione di un supporto rovinato se non dopo un risanamento**.

Se il supporto presenta distaccamenti, dobbiamo raschiarli ed eliminarli fino ad un fondo consistente, applicando poi un consolidante (linea FIJAPREN) per eliminare ogni traccia di polvere.

Un supporto consistente è quello composto da mattoni, cemento, gesso vivo o qualsiasi altro materiale purché sia sempre in grado di supportare il peso e la tensione degli strati successivi applicati, senza separarsi o subire alterazioni nella sua struttura.

Se osserviamo la presenza di fessure strutturali, dobbiamo aprirle e consolidarle con un consolidante (linea FIJAPREN), lasciare essiccare per almeno 4 ore e subito dopo, riempirle con il nostro stucco elastico con fibra di vetro **RX-400 RUALAIX ELASTIC**.

Dopo che lo stucco è essiccato, procederemo con l'operazione di finitura seguendo le raccomandazioni descritte nella sezione **MODO D'USO**.

MODO D'USO

1. Mescolare il prodotto prima dell'uso
2. E' possibile diluirlo al 50% del suo peso con acqua o applicarlo senza diluizione
3. Utilizzare un pennello o un rullo. Se si desidera si può applicare a pistola.
4. Consigliamo di lasciare essiccare almeno 24 ore prima di applicarci sopra dei prodotti ma di ricoprirlo entro le 72 ore dalla sua applicazione



■ Supporto polveroso



■ Imprimitura del supporto con un consolidante



■ Fondo vecchio mal aderito



■ Fessure superiori a 2 mm. trattate con stucco elastico

STUCCHI E INTONACI RUALAIX

IMPRIMITURA E PONTI ADERENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità (S/ITE CI/53-L)	1.44 (liquido gr/ml)
Comportamento al fuoco	D - s2- d0 Combustibile
pH (S/ITE CI/18-L)	7.5 - 8.5
Viscosità Brookfield (S/ITE CI/23-L)	93000 - 120000 cP (A/6/10)
Pulizia attrezzi	Con acqua


TEMPO DI ESSICAZIONE IN PROFONDITA' (S/ITE CI/52-L)		
SUPPORTO	SPESSORE MEDIO	TEMPO
Intonaco	Strato fine	1H circa

RENDIMENTO (S/ITE CI/62-L)	
grammi di prodotto applicati per m ²	250 - 300

INFORMAZIONE SULLA DIRETTIVA UNE 2004/42/CE - CATEGORIA g1	
LIMITE COV	CONTENUTO COV
50 g/l (2007) - 30 g/l (2010)	2.03 g/l massimo

IMBALLAGGIO

FORMATO	15 KG.	5 KG.
UD. /SCATOLE	-	-
PALLETS	33 FUSTI	120 FUSTI



INFORMAZIONI DI INTERESSE

Il processo di produzione della linea **RUALAIX** è controllato per lotti, ciò permette una rintracciabilità in grado di far fronte a qualunque incidente. Il sistema di qualità utilizzato include la formula propria di ogni articolo ed il controllo nell'elaborazione dello stesso, quanto della materia prima utilizzata, garantendo l'uniformità del prodotto finale ottenuto. L'utilizzo di ecotecnologie nel processo produttivo, ci permettono la realizzazione di un lavoro efficiente, senza pregiudicare l'ambiente che ci circonda.

- **PRODOTTO NON INFIAMMABILE**
- **EVITARE CHE IL PRODOTTO ENTRI IN CONTATTO CON LA PELLE E GLI OCCHI**
- **NELLA ZONA DI APPLICAZIONE DEVE ESSERE PROIBITO FUMARE, MANGIARE E BERE.**
- **RISPETTARE LA LEGISLAZIONE SULL'IGIENE E SULLA SICUREZZA**
- **MANTENERE IL PRODOTTO IN UN AMBIENTE SECCO, CONSERVATO NELLE CONFEZIONI ORIGINALI BEN SIGILLATE.**
- **CONSERVARE I RECIPIENTI AD UNA TEMPERATURA TRA 5 E 35°C.**
- **TEMPO DI CONSERVAZIONE RACCOMANDATO 1 ANNO.**

PRONTO SOCCORSO, MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- **INALAZIONE:** anche se non presenta nessun rischio specifico, per un uso prolungato si raccomanda la mascherina con filtro.
- **CONTATTO CON GLI OCCHI:** in caso di lenti a contatto, toglierle. Lavare abbondantemente gli occhi con acqua pulita e fresca per almeno 10 minuti tirando verso l'alto le palpebre e cercare assistenza medica. Utilizzare occhiali protettivi.

- **CONTATTO CON LA PELLE:** lavare con acqua e sapone o detergente per la pelle. Le creme protettive possono aiutare a proteggere le zone esposte della pelle.
- **INGESTIONE:** in caso di ingestione accidentale, rimanere a riposo e contattare l'assistenza medica. Non provocare il vomito.

STUCCHI E INTONACI RUALAIX

IMPRIMITURA E PONTI ADERENTI

OSSERVAZIONI

- Per una adeguata e corretta applicazione del prodotto, è imprescindibile la lettura della scheda tecnica.
- I dati riportati nella scheda tecnica sono ottenuti in condizioni normali di laboratorio e sopra supporti normali, potrebbero variare in funzione delle condizioni in posa in opera (assorbimento del supporto, spessore applicato, temperatura e umidità ambientale).
- Le condizioni di lavoro dell'utilizzatore sono fuori dal nostro controllo.
- Il prodotto non deve essere utilizzato per fini diversi da quelli specificati. Attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni descritte nel modo d'uso.
- È fondamentale la verifica dello stato del supporto prima dell'applicazione
- Leggere attentamente il paragrafo relativo alla **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**
- Utilizzare il prodotto all'interno del suo periodo di stoccaggio. Superato questo tempo si possono ottenere condizioni sfavorevoli.
- Non mescolare con qualsiasi altro materiale, perché non conserverà le sue caratteristiche tecniche.
- Abbiamo a vostra disposizione un'equipe tecnica - commerciale che darà assistenza a qualsiasi vostra domanda o consulenza.