

OWATROL

H4 WOOD & STONE

Impermeabilizzante ad alta penetrazione per legno e pietre **100% incolore/invisibile**



Confezioni disponibili: 1 - 2,5 - 10 Lt

OWATROL H4 WOOD è un protettivo idrofugante ad altissima penetrazione completamente incolore per

legno e pietre di qualsiasi natura.



PROPRIETÀ ED UTILIZZI

- Mantiene inalterato l'aspetto naturale al 100% del supporto.
- Permette al legno di ingrigire naturalmente ma nello stesso tempo lo protegge dall'interno.
- Idrofugante e idrofobico.
- Non permette all'acqua di penetrare la superficie trattata evitando muffe ed incrostazioni.
- Può essere utilizzato come additivo per rinforzare il potere idrofugante dei prodotti vernicianti a base acrilica (consultateci al riguardo).
- Permette il trasporto dei legni segati in condizioni difficili (contenitori, pallets filmati...).



Resa:
3 - 6 mq/Lt



Asciugatura:
1 h



Attrezzi applicazione:
pennello, rullo, airless



Temperatura applicazione:
da 10 a 25 °C



Pulizia attrezzi:
Acqua



Colore disponibile:
100% Incolore

• Ambiti di impiego

- Interno ed esterno
- Superfici verticali ed orizzontali.

• Caratteristiche tecniche

- Aspetto : fluido incolore.
- Legante : fluido torbido.
- Solvente : Acqua.
- Densità a 20°C : 1.0 ± 0,01.
- Ph : Neutro. Assenza di effetti di disturbo.
- Conservazione : minimo 1 anno al riparo dal gelo e dalle temperature elevate nel suo imballaggio originale.
- Punto d'infiammabilità : Non classificato infiammabile
- % COV : < 3 %.
- Tinta : Incolore.

• Tipo di supporti

- Tutti i supporti in legno il cui utilizzo, natura, qualità, stato, trattamenti e preparazioni rispecchino tutti i requisiti di professionalità.

• Istruzioni prima dell'applicazione

- Rispettare le condizioni e le istruzioni fornite dal fabbricante del supporto.
- Il legno dovrà essere grezzo, pulito e perfettamente asciutto.

• PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il supporto deve essere non trattato, sano, pulito, asciutto, privo di polvere e sgrassato
- Utilizzare **SOAPCLEAN*** per rimuovere sporco e contaminanti
- Applicare a temperature comprese tra 10 e 25°C, con umidità relativa inferiore al 70%
- Non applicare sotto i raggi diretti del sole durante e nelle ore più calde della giornata, con temperature inferiori allo zero o su supporti ghiacciati, in caso di pioggia (assenza di pioggia nelle 24 ore) e su superfici umide

• Legno nuovo (non impermeabilizzato):

Effettuare la goccia d'acqua test. Se una goccia d'acqua penetra nel supporto, il poro è sufficientemente "aperto", altrimenti contattateci

• Legno grigio non trattato: H4 WOOD può essere applicato su legno grigio. Se necessario, pulire preventivamente con **SOAPCLEAN***

• Legno grigio già trattato (oliato): • Se si desidera mantenere l'aspetto del legno, eseguire il test di caduta dell'acqua. Se il test è conclusivo, non è prevista una preparazione specifica. Altrimenti contattateci.

• Legno precedentemente trattato o verniciato: Se si desidera mantenere l'aspetto del legno e se il supporto è sufficientemente poroso, utilizzare **SOAPCLEAN*** per rimuovere lo sporco prima dell'applicazione. In caso contrario, carteggiare fino al supporto di base.

• Pietre: • Pulire con **SOAPCLEAN*** per rimuovere tutta la polvere e lo sporco.

• H4 WOOD può essere miscelato direttamente con il 10% di **AQUADECKS*** per ottimizzare le prestazioni di impermeabilizzazione (controllare attentamente i rapporti di miscelazione, non superare mai il 20%)

• Utensili per l'applicazione

- Pennello, airless, airless.

• Resa per ogni mano

• **Da 3 a 6 mq per litro in funzione della porosità del legno.** Applicare mani abbondanti di prodotto fin dalla prima mano.

• Asciugatura a 20°C/50 % di umidità

- Rapida (1 ora).

• APPLICAZIONE

• Applicare una mano generosa di H4 WOOD. A completa essiccazione fare una prova con una goccia d'acqua: se la goccia non penetra, il supporto è ben impermeabilizzato. In caso contrario riapplicare una seconda mano di H4 WOOD per rinforzare l'impermeabilizzazione del supporto.

• Una volta scomparso l'effetto perlescente, H4 WOOD è ricopribile senza sverniciatura o trattamento specifico

• **Legno ingrigito:** Per conservare la superficie ingrigita del legno rendendola protetta, applicare H4 WOOD non prima di aver fatto il test della goccia d'acqua. Lasciar asciugare 24 ore.

• **Pietre:** Per impermeabilizzare la superficie rendendola protetta, applicare H4 WOOD non prima di aver fatto il test della goccia d'acqua. Lasciar asciugare 24 ore.

• Manutenzione

• Pulire il legno o la pietra con l'ausilio di un detergente non aggressivo come **SOAPCLEAN*** e successivamente applicare H4 WOOD come da istruzioni. Si consiglia di applicare il prodotto ogni 6 mesi sulle superfici orizzontali e almeno una volta all'anno per quelle verticali. Il test di caduta dell'acqua confermerà o meno la necessità di manutenzione

• Pulizia degli utensili

- Acqua

• Conservazione

• Conservare il prodotto al riparo dal gelo e da temperature troppo elevate.

• Sicurezza

• Tutte le informazioni al riguardo sono disponibili all'interno delle schede di sicurezza consultabili sul nostro sito www.owatrol.com

• Maggiori informazioni

- Disponibili su www.owatrol-italia.it