

OWATROL CHOUKROUT



Mastice al poliestere rinforzato con fibre

Confezioni disponibili: 0,300 - 0,600 Kg

• Descrizione

Owatrol Choukroust è un mastice bi-componente ad alta aderenza fibrorinforzato, utilizzabile sui supporti come metallo, alluminio, rame, piombo, legno, pietra, cemento, marmo, fibrocemento, grès, mosaici, PVC, poliestere, ABS... Choukroust è facile da applicare e carteggiare, asciuga rapidamente ed ha una buona resistenza al calore (+ 120°C), alle vibrazioni e ai prodotti chimici.

• Proprietà ed utilizzi

- Grande resistenza all'acqua, al petrolio, alle essenze minerali, agli acidi diluiti e alle basi.
- Ricopribile con tutti i tipi di pittura (mono o bicomponente).
- Ottima resistenza agli urti.
- Interno ed esterno - Superfici orizzontali e verticali
- Possibilità di regolare il tempo di presa secondo le esigenze.

• Ambiti di impiego:

- Utilizzabile per diverse applicazioni come per esempio:
- **CAMPER**: carrozzeria deteriorata dalla ruggine, lamiere divelte, grosse cavità, buchi, ammaccature, fessure, livellature, carenaggio, carter, serbatoi, radiatori, contenitori per batterie.
- **ROULOTTE**: riparazione della carrozzeria, impermeabilizzazione.
- **MARINA**: scafi e ponti delle navi in legno, in metallo o in poliestere; protegge dalla corrosione.
- **EDILIZIA**: sigillatura di fessure nel calcestruzzo, nei mattoni, nei blocchi di cemento, nelle tubazioni e impermeabilizzazioni di vasche metalliche, in calcestruzzo o in poliestere.
- **AGRICOLTURA**: vasche, contenitori, serbatoi, cisterne, abbeveratoi, fusti, mastelli, trattori e macchine agricole.
- **IMPIANTI DI RISCALDAMENTO**: tubature, termosifoni, caldaie, pompe di calore, isolamenti termici.
- **IDRAULICA**: tubi di alimentazione e di scarico, raccordi, sifoni, sciacquoni, lavelli, lavandini, vasche da bagno.
- **SISTEMI PLUVIALI**: tettoie, tubi di scarico, grondaie, canali di scolo, carrozzerie, vasistas, lucernari.
- **FERRAMENTA**: recinzioni, porte, serrande metalliche, persiane, ferro forgiato.
- **FONDERIE**: soffiatura, difetti di fusione, ammanchi di materiale, stampi.

• Caratteristiche tecniche

- Colore: Verde
- Legante: Resina poliestere
- Indurente: Perossido di benzoile
- Durata: 12 mesi
- Resistenza al calore: 120°C

• Attrezzi per l'applicazione

- Spatola

• Istruzioni prima dell'applicazione

- Aggiungere allo stucco il 2% di indurente per ottenere la presa in 10 minuti. Aumentare o diminuire la dose di indurente a seconda che faccia freddo o caldo. La quantità di indurente regolerà il tempo di presa senza incidere sull'essiccazione definitiva. Esempio di quantità da aggiungere: un chicco di caffè di indurente per una noce di stucco CHOUKROUT.

• Applicazione

- Mescolare lo stucco CHOUKROUT e l'indurente. Applicare il prodotto così mescolato con l'aiuto di una spatola. Applicare una passata necessaria per la riparazione. Il prodotto si seccherà uniformemente senza ritiro alcuno. Una sola passata è sufficiente. Dopo l'essiccazione si potrà carteggiare a macchina. Dopo l'applicazione: Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso. Fare attenzione a non lasciare il prodotto mischiato con l'indurente nel contenitore dello stucco puro.

• Pulizia degli attrezzi

- Utilizzare dei solventi per la pulizia come l'acetone, l'acetato di etile o altri prodotti similari