

USB Protector Head FH 330 VK

Membrana ad alta traspirazione preconfezionata saldabile a caldo
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 28/05/2021

Art. Nr. 02050212

Rev.02

del 13/02/2024

Materiale	PP-composite	 EN 13859-1
Film	UV 50 PUR	
Colore	Grigio	
Durabilità sotto FTV integrato	Si	
Dimensioni	Preconfezionata sulla base del progetto	 25 years guarantee
Classificazione secondo UNI 11470 (IT)	A	
Classificazione secondo ZVDH (DE)	UDB-A / USB-A	
Classificazione secondo SIA 232/1 (CH)	UD AB-EB-NB	
Classificazione secondo Önorm B4119/B3661 (AT)	Typ II	
Conforme al DTU (FR)	40.29	

CARATTERISTICHE	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Massa areica	EN 1849-2	g/m ²	340 (±10g/m ²)
Valore Sd	EN ISO 12572	m	0,1
Permeabilità al vapore acqueo [DVA]	EN ISO 12572	g/m ² / 24h	ca.200
Colonna d'acqua	EN 20811	cm	> 800
Test pioggia battente	TU Berlin	-	Superato
Classe di impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	-	W1
Resistenza a trazione MD*	EN 12311-1	N/50mm	440 (±40N/50mm)
Resistenza a trazione CD*	EN 12311-1	N/50mm	380 (±40N/50mm)
Allungamento a rottura MD*	EN 12311-1	%	50 (±20%)
Allungamento a rottura CD*	EN 12311-1	%	60 (±20%)
Resistenza a lacerazione chiodo MD*	EN 12310-1	N	390 (±30N)
Resistenza a lacerazione chiodo CD*	EN 12310-1	N	430 (±30N)
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	E
Stabilità ai raggi UV	-	Mesi	8
Resistenza alla temperatura	-	°C	-40 / +120

Dopo invecchiamento artificiale

Classe di impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	-	npd**
Resistenza a trazione MD/CD*	EN 12311-1	N/50mm	360 / 300 (±30N/50mm)
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	%	≥65

Densità	EN 1849-1	Kg/m ³	243
Spessore	EN 1849-2	mm	1,40
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore [μ]	EN ISO 12572	-	71
Coefficiente di permeabilità al vapore	-	Kg/m ² s*Pa	2,7183*10 ⁻¹²
Conducibilità termica [λ]	-	W/mK	0,22
Calore specifico	-	J/KgK	1700

*MD= longitudinale; CD= trasversale

**npd= no performance declared

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.