

GAE BG2

Guarnizione di tenuta
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 06/02/2014

Art. BG2 20 nr.02142017 / BG2 30 nr.02105020

Rev.05 del: 17/08/2021

Caratteristiche	Norma	GAE BG2 20	GAE BG2 30
Articolo		02142017	02105020
Materiale		Schiuma poliuretana impregnata elastica / colla acrilica	
Classe di sollecitazione	DIN 18542:2009	BG2	
Colore		Nero	
Larghezza rotolo		20 mm	30 mm
Lunghezza rotolo		12 m	4,3 m
Fuga da-a mm		2-6 mm	6-15 mm
Classe di resistenza al fuoco	DIN 4102-1	B1	
Coefficiente di permeabilità delle fughe	DIN EN 12114	$a_n \leq 1,0 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)}^n]$	
Impermeabilità alla pioggia battente	DIN EN 1027	$\geq 300 \text{ Pa}$	
Temperatura di esercizio	DIN 18542:2009	- 30°C / +90°C	
Compatibilità con altri materiali da costruzione	DIN 18542:2009	Conforme	
Resistenza alla luce e agli agenti atmosferici	DIN 18542:2009	Conforme	
Tolleranza dimensionale	DIN 7715 T5 P3	Conforme	
Strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo	DIN EN ISO 12572	$S_d \leq 0,5 \text{ m}$ su 50 mm di larghezza	
Resistenza diffusione vapore acqueo μ	DIN EN ISO 12572	≤ 100	
Emissioni		Molto ridotte secondo EMICODE®	
Imballaggio		15 rotoli (180m)	10 rotoli (43m)
Stoccaggio		Conservare in un luogo asciutto e con temperatura compresa tra +1°C e +20°C per max.12 mesi, nella confezione originale	

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.