CLIMASIL PRIMER GLX 498

Primer siliconato colorato
per intonaci decorativi CLIMASIL PLSTER DEC 438
e per pitture colorate CLIMAPAINT SILOXAN

DESCRIZIONE

CLIMASIL PRIMER GLX 498 è un primer colorato pronto all'uso a base di resine siliconiche.
È indicato nei cicli di rivestimento di finitura con CLIMASIL PLASTER DEC 438, CLIMAPAINT SILOXAN e può essere applicato su calcestruzzo, intonaci, cartongesso e superfici verniciate.

VANTAGGI - CARATTERISTICHE

- Facile applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo
- Elevata adesione ai principali supporti edili
- Disponibile colorato nella tonalità dell'intonaco CLIMASIL PLASTER DEC 438

CAMPO DI IMPIEGO

CLIMASIL PRIMER GLX 498 è indicato quale primer su:

- Intonaci civili di ogni natura, all'esterno e all'interno
- calcestruzzo
- Cartongesso
- Vecchie pitture, se ben adese

PACKAGING

5 e 25 kg (secchio di PE)

CONSUMI

0,20 kg/m^2 per mano

COLORI

Bianco e può essere colorato in centinaia di tinte mediante il sistema tintometrico Ultra Color system di Thrakon

Xella Italia S.r.l.
Via Zanica 19K – 24050 Grassobbio (BG)
P.IVA : 03902681000
Tel. 035 45 22 272
tecnici-italia@xella.com
www.xella-italia.it

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO DI POSA

Il supporto deve essere asciutto, stabile, esente da polvere, sporco, oli, esente da materiale degradato, parti friabili e da vecchie pitture se non ben adese. Cavità, irregolarità e difetti presenti nel supporto dovranno essere riparati prima dell'applicazione di CLIMASIL PRIMER GLX 498 con malte da ripristino.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

CLIMASIL PRIMER GLX 498 è pronto all'uso
Una volta aperta la confezione, si consiglia di omogeneizzare con un agitatore elettrico (300-500 giri/min) per 2-3 minuti.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

L'applicazione si effettua a rullo, pennello o a spruzzo airless.
Se necessario diluire con 5% di acqua per regolare la viscosità.
Per almeno 24 ore l'area di lavoro dovrà essere protetta dal dilavamento e dalla pioggia.
CLIMASIL PRIMER GLX 498 deve essere completamente asciutto prima di applicare rivestimenti o pitture.

RACCOMANDAZIONI

- Durante l'applicazione proteggere dall'irraggiamento diretto, dal vento e dalla pioggia.
- Applicare con temperatura dell'aria e del supporto compresa tra +5°C e +30°C e con umidità relativa dell'aria < 80%
- Non applicare con rischio di gelo
- Proteggere con telo di PE le zone adiacenti la lavorazione
- Pulire con acqua immediatamente eventuali spanti di CLIMASIL PRIMER GLX 498

CONSUMI

Circa 0,20 kg/m^2 per mano

PULIZIA ATTREZZI

- Prodotto non indurito: pulizia con acqua.
- Prodotto indurito: asportazione meccanica.

CLIMASIL PRIMER GLX 498

Primer siliconato colorato
per intonaci decorativi CLIMASIL PLSTER DEC 438
e per pitture colorate CLIMAPAINT SILOXAN

CARATTERISTICHE TECNICHE

	U.M.	VALORE	NORMATIVA
Consistenza	-	liquido	
Colore	-	colorabile	
Densità	kg/L	1,58 ± 0,04	EN 2811-1
Viscosità Brookfield	cps	26.500 - 29.500	
Consumo per mano	kg/m^2	0,20	

Nota: le misurazioni sono state effettuate in condiziono standard di laboratorio con una temperatura di +23° e umidità relativa 50%. Possono variare a seconda delle condizioni termoigrometriche di cantiere e dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

CLIMASIL PRIMER GLX 498 è fornito in secchi di PE da 5 e da 25 kg.
CLIMASIL PRIMER GLX 498 nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari, a temperatura >0°C, può essere conservato per 12 mesi dalla data di produzione.

PRECAUZIONI

Proteggere gli occhi e la pelle, utilizzando i DPI.
In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e in caso di contatto con gli occhi consultare immediatamente un medico. Leggere le informazioni contenute sull'etichetta e sulla Scheda Tecnica del prodotto prima dell'uso. La Scheda di Sicurezza del prodotto è a disposizione su richiesta.

Note legali
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati della scheda tecnica risultano da prove di laboratorio o dati tabulati da normativa. Essi possono risultare sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera e nelle applicazioni pratiche di cantiere. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri referenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti. Resta inteso che Xella Italia S.r.l. garantisce la qualità del prodotto e non la sua applicazione. Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati nella scheda di sicurezza. Tale scheda va lette accuratamente prima dell'impiego. Le schede tecniche e di sicurezza aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.xella-italia.it o possono essere richieste presso i nostri uffici.

La presente scheda ha carattere esemplificativo e informativo. Ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche di carattere tecnico. Xella e Thrakon sono marchi registrati dalle rispettive società. Rev. 05/2025

Xella Italia S.r.l.
Via Zanica 19K – 24050 Grassobbio (BG)
P.IVA : 03902681000
Tel. 035 45 22 272
tecnici-italia@xella.com
www.xella-italia.it