CLIMA PRIMER GLX 494

Primer acrilico colorato
per intonaci decorativi CLIMA PLASTER DEC 428
e per pitture colorate

DESCRIZIONE

CLIMA PRIMER GLX 494 è un primer colorato pronto all'uso a base acrilica.
È indicato nei cicli di rivestimento di finitura con CLIMA PLASTER DEC 428 e può essere applicato su calcestruzzo, intonaci, cartongesso e superfici verniciate.

VANTAGGI - CARATTERISTICHE

- Facile applicazione a rullo, pennello o a spruzzo
- Elevata adesione ai principali supporti edili
- Disponibile clorato nella tonalità dell'intonaco CLIMA PLASTER DEC 428

CAMPO DI IMPIEGO

CLIMA PRIMER GLX 494 è indicato quale primer su:

- Intonaci civili di ogni natura, all'esterno e all'interno
- calcestruzzo
- Cartongesso
- Vecchie pitture, se ben adese

PACKAGING

5 e 25 kg (contenitore plastico)

CONSUMI

0,20 – 0,25 kg/m^2 circa per mano

COLORI

Bianco e in migliaia di tinte mediante il sistema tintometrico Thrakon Ultra Color

Xella Italia S.r.l.
Via Zanica 19K – 24050 Grassobbio (BG)
P.IVA : 03902681000
Tel. 035 45 22 272
tecnici-italia@xella.com
www.xella-italia.it

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO DI POSA

Il supporto deve essere asciutto, stabile, esente da polvere, sporco, oli, esente da materiale degradato, parti friabili e da vecchie pitture se non ben adese. Cavità, irregolarità e difetti presenti nel supporto dovranno essere riparati prima dell'applicazione di CLIMA PRIMER GLX 494 con malte da ripristino.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

CLIMA PRIMER GLX 494 deve essere diluito, prima dell'applicazione, con 25% di acqua pulita. Una volta aperta la confezione, si consiglia di omogeneizzare con un agitatore elettrico (300-500 giri/min) per 2-3 minuti.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

L'applicazione si effettua a rullo, pennello o a spruzzo airless.
Se necessario diluire con 2% di acqua per regolare la viscosità.
Per almeno 24 ore l'area di lavoro dovrà essere protetta dal dilavamento e dalla pioggia.
CLIMA PRIMER GLX 494 deve essere completamente asciutto prima di applicare rivestimenti o pitture.
GLX 494 Prim si applica in un unico strato. In caso di alte
temperature elevate e di elevata assorbenza del substrato, è possibile applicare un secondo strato.

RACCOMANDAZIONI

- Durante l'applicazione proteggere dall'irraggiamento diretto, dal vento e dalla pioggia.
- Applicare con temperatura dell'aria e del supporto compresa tra +5°C e +30°C e con umidità relativa dell'aria < 80%
- Non applicare con rischio di gelo
- Proteggere con telo di PE le zone adiacenti la lavorazione
- Pulire con acqua immediatamente eventuali spanti di CLIMA PRIMER GLX 494

CONSUMI

Circa 0,20 kg/m^2 per mano

PULIZIA ATTREZZI

- Prodotto non indurito: pulizia con acqua calda.
- Prodotto indurito: asportazione meccanica.

CLIMA PRIMER GLX 494

Primer acrilico colorato
per intonaci decorativi CLIMA PLASTER DEC 428
e per pitture colorate

CARATTERISTICHE TECNICHE

	U.M.	VALORE	NORMATIVA
Consistenza	-	liquido	
Colore	-	colorabile	
Densità	kg/L	1,58 ± 0,04	EN 2811-1
Viscosità Brookfield	cps	14.000 – 20.000	
Consumo per mano	kg/m^2	0,20-0,25	

Nota: le misurazioni sono state effettuate in condiziono standard di laboratorio con una temperatura di +23° e umidità relativa 50%. Possono variare a seconda delle condizioni termoigrometriche di cantiere e dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è fornito in secchi di plastica da 5 o 25 kg. CLIMA PRIMER GLX 494 nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari, a temperatura >0°C, può essere conservato per 12 mesi dalla data di produzione.

PRECAUZIONI

Proteggere gli occhi e la pelle, utilizzando i DPI.
In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e in caso di contatto con gli occhi consultare immediatamente un medico. Leggere le informazioni contenute sull'etichetta e sulla Scheda Tecnica del prodotto prima dell'uso. La Scheda di Sicurezza del prodotto è a disposizione su richiesta.

Note legali
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati della scheda tecnica risultano da prove di laboratorio o dati tabulati da normativa. Essi possono risultare sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera e nelle applicazioni pratiche di cantiere. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri referenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti. Resta inteso che Xella Italia S.r.l. garantisce la qualità del prodotto e non la sua applicazione. Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati nella scheda di sicurezza. Tale scheda va lette accuratamente prima dell'impiego. Le schede tecniche e di sicurezza aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.xella-italia.it o possono essere richieste presso i nostri uffici.

La presente scheda ha carattere esemplificativo e informativo. Ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche di carattere tecnico. Xella e Thrakon sono marchi registrati dalle rispettive società. Rev. 05/2025

Xella Italia S.r.l.
Via Zanica 19K – 24050 Grassobbio (BG)
P.IVA : 03902681000
Tel. 035 45 22 272
tecnici-italia@xella.com
www.xella-italia.it