GLX 298 PREMIUM

Primer di adesione acrilico ad effetto granulare
Monocomponente per superfici non assorbenti

DESCRIZIONE

GLX 298 PREMIUM è un primer di adesione monocomponente pronto all'uso a base di resine acriliche in emulsione acquosa e cariche minerali. È indicato per il trattamento dei supporti lisci e non assorbenti prima dell'applicazione di intonaci cementizi, di calce, di cemento-calce, di gesso.
GLX 298 può essere utilizzato sia all'esterno che all'interno e dopo l'applicazione forma una superficie ruvida di colore rossastro e alcali resistente.

VANTAGGI - CARATTERISTICHE

- Facile applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo
- Privo di solventi
- Elevata adesione ai supporti lisci e non assorbente
- Riduce l'assorbimento d'acqua
- Non riduce la permeabilità al vapore
- Incrementa l'adesione degli intonaci fino a 100%
- È alcali resistente

CAMPO DI IMPIEGO

GLX 298 PREMIUM è indicato quale primer ad effetto granulare per intonaci su:

- Calcestruzzo liscio
- Calcestruzzo prefabbricato
- Lastre in gesso
- Pannelli di legno multistrato
- Piastrelle levigate

PACKAGING
1, 5 e 20 kg (tanica di PE)

CONSUMI
0,190 – 0,240 kg/m^2 circa

COLORI
Rosa

Xella Italia S.r.l.
Via Zanica 19K – 24050 Grassobbio (BG)
P.IVA : 03902681000
Tel. 035 45 22 272
tecnici-italia@xella.com
www.xella-italia.it

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO DI POSA

Il supporto deve essere asciutto, stabile, esente da polvere, sporco, oli, esente da materiale degradato, parti friabili e da vecchie pitture. Cavità, irregolarità e difetti presenti nel supporto dovranno essere riparati con malte da ripristino prima dell'applicazione di GLX 298 PREMIUM.
Lavare con acqua in pressione se necessario e attendere che la superfice del supporto sia completamente asciutta.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

GLX 298 PREMIUM è pronto all'uso
Una volta aperta la confezione, si consiglia di omogeneizzare con un agitatore elettrico (300 giri/min) per 2-3 minuti.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

GLX 298 PREMIUM si applica a rullo, pennello o a spruzzo airless, in una mano a coprire uniformemente la superficie.
Se necessario applicare una seconda mano di prodotto, attendere che la prima sia completamente asciutta.
Per almeno 24-48 ore l'area di lavoro dovrà essere protetta dal dilavamento e dalla pioggia.
L'intonaco può essere applicato su GLX 298 PREMIUM dopo 24-48 ore.

RACCOMANDAZIONI

- Durante l'applicazione proteggere dall'irraggiamento diretto, dal vento e dalla pioggia.
- Applicare con temperatura dell'aria e del supporto compresa tra +5°C e +35°C e con umidità relativa dell'aria < 80%
- Non applicare con rischio di gelo
- Pulire immediatamente con acqua eventuali spanti di GLX 298 PREMIUM

CONSUMI

0,190 – 0,240 kg/m^2 in funzione dello spessore applicato

PULIZIA ATTREZZI

- Prodotto non indurito: pulizia con acqua.
- Prodotto indurito: asportazione meccanica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	U.M.	VALORE	NORMATIVA
Consistenza	-	pastosa	
Colore	-	rossastro	
Densità	kg/L	1,65 ± 0,05	EN 2811-1
Viscosità Brookfield	cps	24.000 ± 2500	
Consumo	L/m^2	0,190 – 0,240	
Adesione al supporto	N/mm^2	>0,25	EN 1542

Nota: le misurazioni sono state effettuate in condiziono standard di laboratorio con una temperatura di +23° e umidità relativa 50%. Possono variare a seconda delle condizioni termoigrometriche di cantiere e dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
GLX 298 PREMIUM è fornito in taniche di PE da 1, 5 e 20 kg.
GLX 298 PREMIUM nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari, a temperatura tra >0°C, può essere conservato per 12 mesi dalla data di produzione.

CONTENUTO VOC
GLX 298 PREMIUM ha un contenuto massimo di VOC pari a 29 g/L, inferiore al limite di 30 g/L per la categoria prodotti A/h "Binding Primers", (WB), (Direttiva 2004/42/EC)

PRECAUZIONI
Proteggere gli occhi e la pelle, utilizzando i DPI. In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e in caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico. Leggere le informazioni contenute sull'etichetta e sulla Scheda Tecnica del prodotto prima dell'uso. La Scheda di Sicurezza del prodotto è a disposizione su richiesta. Fare riferimento ad essa per lo smaltimento del prodotto.

Note legali
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati della scheda tecnica risultano da prove di laboratorio o dati tabulati da normativa. Essi possono risultare sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera e nelle applicazioni pratiche di cantiere. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri referenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti. Resta inteso che Xella Italia S.r.l. garantisce la qualità del prodotto e non la sua applicazione. Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati nella scheda di sicurezza. Tale scheda va lette accuratamente prima dell'impiego. Le schede tecniche e di sicurezza aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.xella-italia.it o possono essere richieste presso i nostri uffici.

La presente scheda ha carattere esemplificativo e informativo. Ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche di carattere tecnico. Xella e Thrakon sono marchi registrati dalle rispettive società. Rev. 05/2025

Xella Italia S.r.l.
Via Zanica 19K – 24050 Grassobbio (BG)
P.IVA : 03902681000
Tel. 035 45 22 272
tecnici-italia@xella.com
www.xella-italia.it