



Intonaco e intonaco fibrato ad applicazione meccanica calce e cemento



Accedi ai nostri prodotti
con il tuo smartphone



Voci di Capitolato

L'intonacatura delle pareti esterne ed interne con macchina vite-polmone viene eseguita con MURAL SOL M70 LOCATELLI, premiscelato a secco a base di inerti selezionati, leganti idraulici e cemento, ed additivi vari che ne migliorano la lavorabilità e l'adesione.

Dati tecnici

Conforme alla norma EN 998-1

Consistenza	<i>polvere</i>
Colore	<i>grigio</i>
Rapporto d'impasto	<i>23 lt circa di acqua in 100 Kg di prodotto</i>
Peso specifico	<i>1450 kg/mc</i>
Granulometria	<i>0 - 1,2 mm</i>
Tempo di lavorabilità	<i>60 minuti circa a 20°C</i>
Spessore minimo di applicazione	<i>1,5 cm</i>
Conducibilità termica (λ)	<i>valore tabulato 0,61 W/mK</i>
Assorbimento d'acqua	<i>W0</i>
Reazione al fuoco	<i>Euroclasse A1</i>
Resistenza a compressione	<i>Categoria CSII</i>
Adesione al supporto	<i>0,3 N/mm² FP:B</i>
Permeabilità al vapore acqueo	<i>$\mu < 11$</i>
Consumo	<i>14 kg/mq per ogni cm di spessore</i>
Temperatura di impiego	<i>+6°C / +30°C</i>
Conservazione	<i>3 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro</i> <i>(informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)</i>
Confezioni	<i>sacchi da 25 Kg - pallet da 1500 kg - sfusa</i>

IMPIEGO

M70 PRONTOMALTA e M70 FIBRATO PRONTOMALTA sono premiscelati a secco ad applicazione meccanica o manuale a base di inerti selezionati, leganti idraulici, cemento, additivi specifici e, per il solo M70 FIBRATO PRONTOMALTA, fibre sintetiche.

M70 PRONTOMALTA e M70 FIBRATO PRONTOMALTA, sono intonaci premiscelati ad applicazione meccanica che vengono utilizzati per l'intonacatura di pareti interne ed esterne su supporti in laterizio, calcestruzzo, blocchi cementizi, rete porta intonaco etc.

PREPARAZIONE

M70 PRONTOMALTA e M70 FIBRATO PRONTOMALTA vanno utilizzati a macchina con intonacatrice vite-polmone.

Posizionare i parasigoli e regolare l'acqua fino ad ottenere un impasto plastico, con lo scopo di mantenere le adeguate resistenze meccaniche e reologiche.

APPLICAZIONE

Prima di procedere all'applicazione assicurarsi che il supporto sia consistente, privo di polvere e grassi. Stendere la malta da una distanza di 15-20 cm. Dopo alcuni minuti livellare con staggia di alluminio. Dopo 4 ore si proceda alla "grattatura" per predisporre la posa fresco su fresco della ECO MURAL MALTA FINE (la posa deve essere effettuata nelle successive 24-48 ore a seconda delle condizioni climatiche).

Su intonaco stagionato (28 giorni) effettuare la finitura con STABILITURA MARMO ANTICO MURALCOLOR, o Rivestimenti Minerali Colorati MURALCOLOR dopo aver steso il primer MURAL FISS.

AVVERTENZE

- Non mescolare M70 PRONTOMALTA o M70 FIBRATO PRONTOMALTA con altri prodotti per non alterare le loro caratteristiche specifiche.
- Evitare forti sbalzi termici in fase di presa.
- Proteggere l'intonaco dal gelo per almeno 3 giorni dalla posa.
- In caso di alte temperature bagnare abbondantemente il supporto prima dell'applicazione, e inumidire M70 PRONTOMALTA o M70 FIBRATO PRONTOMALTA per 2-3 giorni dopo la posa.
- Applicare a temperature comprese tra i 6°C e i 30°C.