

RASOMURO BIANCO MURALRASO

Rasante fibrorinforzato
traspirante bianco a
finire a base
cementizia per
interno ed esterno
idrofugato



Accedi ai nostri prodotti
con il tuo smartphone



Voci di Capitolato

La rasatura di superfici irregolari in interni ed esterni viene effettuata con RASOMURO BIANCO MURALRASO FIBRORINFORZATO LOCATELLI, a base di leganti idraulici e inerti selezionati, con granulometria massima di 0.7 mm. Dopo un tempo di attesa di circa 7 giorni si può procedere all'applicazione della pittura, e dopo circa 14 giorni del Rivestimento Minerale Naturale MURALCOLOR LOCATELLI.

Dati tecnici

Conforme alla norma EN 998-1

Consistenza	<i>polvere</i>
Colore	<i>bianco</i>
Granulometria massima	<i>0,7 mm</i>
Rapporto d'impasto	<i>27% circa</i>
Tempo di vita dell'impasto	<i>3 ÷ 4 ore</i>
Spessore massimo di applicazione	<i>3 - 4 mm per ogni mano d'applicazione</i>
Reazione al fuoco	<i>Euroclasse A1</i>
Massa volumica materiale indurito	<i>1200 Kg/m³</i>
Permeabilità al vapore acqueo	<i>μ 8</i>
Categoria	<i>GP - CSIII - W1</i>
Resistenza a compressione	<i>> 5 N/mm² dopo 28 giorni</i>
Assorbimento d'acqua	<i>< 0,4 Kg/m² *min 0,5</i>
Consumo	<i>1,2 Kg/m² per 1 mm di spessore</i>
Tempo di attesa per la posa di pittura	<i>circa 7 giorni</i>
Tempo di attesa per la posa di un rivestimento	<i>circa 14 giorni</i>
Temperatura di impiego	<i>+6°C / +35°C</i>
Conservazione (informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)	<i>12 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro</i>
Confezioni	<i>sacchi da 25 Kg - pallet da 1500 Kg</i>

IMPIEGO

RASOMURO BIANCO MURALRASO è un rasante fibrorinforzato traspirante monocomponente utilizzato per la rasatura di superfici irregolari quali intonaco e calcestruzzo in interno ed esterno. E' composto da cemento, sabbia silicea a granulometria controllata e additivi vari per migliorare la lavorabilità.

RASOMURO BIANCO MURALRASO è un rasante a finire, tipo civile, di ottima lavorabilità, che può essere rivestito da finiture colorate come MARMO ANTICO MURALCOLOR sia da ogni tipo di pittura, previo utilizzo di primer idonei.

Può essere applicato su:

- intonaci calce-cemento;
- calcestruzzo;
- vecchi rivestimenti e pitture, (purché coesi e ben aderenti al supporto);
- superfici murarie degradate con pitture preesistenti (se solide e ben ancorate);

RASOMURO BIANCO MURALRASO non può essere utilizzato come adesivo e rasante per l'applicazione di pannelli isolanti.

PREPARAZIONE

RASOMURO BIANCO MURALRASO va miscelato con circa il 27% di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi.

Lasciare riposare l'impasto per 10 minuti, rimescolare ed applicare.

APPLICAZIONE

Prima della sua applicazione assicurarsi che le superfici siano consistenti, prive di polvere, oli e grassi. Eventualmente per consolidare il supporto si può applicare il nostro Primer N700 ILLETACOL. Applicare RASOMURO BIANCO MURALRASO utilizzando una spatola d'acciaio in uno spessore di 3 - 4 mm per mano. Eventualmente ripassare una seconda mano dove sia necessario e al termine della stesura lavorare con frattazzo di spugna.

RASOMURO BIANCO MURALRASO è idoneo alla rasatura con annegamento di rete.

Per la posa di rivestimenti colorati attendere che il prodotto sia perfettamente essiccato (circa 7 giorni per le pitture e 14 giorni per finiture a spessore).

AVVERTENZE

- Applicare a temperature comprese tra i 6° C e 35° C.
- Non mescolare RASOMURO BIANCO MURALRASO con altre sostanze.
- Non aggiungere acqua al prodotto in fase di indurimento
- Non applicare il prodotto in presenza di forte vento e in pieno sole
- Proteggere il materiale fresco dalla pioggia, dal gelo e dalla rapida essiccazione.