Legante idraulico HB3




Dati tecnici

Conforme alla norma UNI EN 15368

Tempo di inizio presa	*> 2 ore*
Massa volumica apparente	*1200 kg/m³*
Resistenza a compressione a 28gg	*>3 N/mm²*
Contenuto d'aria nell'impasto	*20% (secondo la normativa EN 413-2)*
Temperatura di impiego	*+6°C / +35°C*
Conservazione *(informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)*	*3 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro*
Confezioni	*sacchi da 25 kg - pallets da 1500 kg*

IMPIEGO

LEGALOC è un legante idraulico utilizzato in cantiere per la produzione di intonaci e malte in miscelazione con sabbia selezionata. LEGALOC è ottenuto dalla macinazione di calcare e clinker, con aggiunta di additivi specifici che offrono maggior lavorabilità e traspirabilità all'impasto finale.
LEGALOC è facile da lavorare, viene miscelato con inerte in un rapporto di 1:2 per le malte e di 1:3 per gli intonaci (legante:aggregato).
LEGALOC può essere miscelato con cemento per ottenere maggiori resistenze.
LEGALOC rientra nella categoria HB 3 secondo la normativa dei leganti idraulici UNI EN 15368.

Accedi ai nostri prodotti con il tuo smartphone

Locatelli
GRANDI PRODOTTI PER L'EDILIZIA
Via Bartolomeo Colleoni, 1 - 24020 - RANICA (Bg) Tel. +39 035.4536451 - Fax +39 035.4536147 - WWW.LOCATELLIINTONACI.IT

Le informazioni contenute in questo catalogo si basano sulla nostra conoscenza alla data di pubblicazione. Pertanto l'utilizzatore si deve assicurare dell'idoneità del prodotto per l'uso previsto assumendosi le responsabilità in caso di uso improprio. Locatelli, in un'ottica di miglioramento continuo dei prodotti, si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche senza preavviso alcuno.