

CEMENTO PROMPT

VICAT

Cemento rapido francese



Accedi ai nostri prodotti
con il tuo smartphone



Voci di Capitolato

La realizzazione di piccole opere di ancoraggio quali falsi telai, scatole per impianti elettrici, zanche etc. viene eseguita con CEMENTO PROMPT VICAT.

Dati tecnici

Conforme alla norma CNP (NFP 15 314)

Consistenza	<i>polvere</i>
Colore	<i>nocciola</i>
Tempo di presa	<i>3 min a 20°C</i>
Confezioni	<i>sacchi da 5 kg, secchi da 5 kg, sacchi da 25 kg</i>

IMPIEGO

Il CEMENTO PROMPT VICAT può essere utilizzato per il restauro di edifici antichi, di monumenti storici e di opere in pietra, per la decorazione di nuove costruzioni, per lavori a presa rapida, per lavori idraulici e per la bioedilizia.

APPLICAZIONE

- Evitare gli eccessi d'acqua.
 - Posare su supporto pulito e bagnato.
- Il CEMENTO PROMPT VICAT si può utilizzare a basse temperature.

PREPARAZIONE

- Mescolare a secco sabbia e CEMENTO PROMPT VICAT.
- Aggiungere acqua ed impastare.

ALTE RESISTENZE INIZIALI

Modalità d'uso	Durata	Dosaggi	Impiego
IN PASTA PURA	2 min. a 20°C	 + 1/3 ACQUA	Interventi di riparazione di falle in condotte e di serbatoi pieni. Lavori di emergenza. Fissaggi rapidissimi.
IN MALTA MOLTO RAPIDA	2 min. a 20°C	 +  + ACQUA	Sigillature sottoposte a forti sollecitazioni.
IN MALTA RAPIDA	3 min. a 20°C	 +  + ACQUA	Tagli di risalite capillari ed intonaci di impermeabilizzazione. Serbatoi, vasche, vani per ascensori, cantine umide. Stalle. Fosse per letami. Silos agricoli.

AVVERTENZE

- Non rimpiastare in nessun caso la miscela dopo l'inizio della presa: le resistenze ne risulterebbero ridotte.
- Evitare gli eccessi d'acqua.