

RAPID

MURALRAPID

Malta cementizia a presa rapida



Accedi ai nostri prodotti
con il tuo smartphone



Voci di Capitolato

La realizzazione di piccole opere di ancoraggio quali falsi telai, scatole per impianti elettrici, zanche etc. viene eseguita con RAPID LOCATELLI.

Il premiscelato a rapida presa RAPID è composto da leganti rapidi, inerti selezionati e additivi specifici che ne riducono il ritiro.

Dati tecnici

Consistenza	<i>polvere</i>
Colore	<i>grigio</i>
Rapporto d'impasto	<i>18 - 20 lt di acqua ogni 100 kg di prodotto</i>
Tempi di presa	<i>3 minuti a 20°C</i>
Peso specifico	<i>1500 kg/m³</i>
Granulometria	<i>0,6 mm</i>
Consumo	<i>15 Kg/m² per cm di spessore</i>
Temperatura minima d'applicazione	<i>+6°C</i>
Resistenza alla compressione	<i>a 15': 25,6 kg/cm² a 1h: 82,6 kg/cm² a 24h: 123 kg/cm²</i>

Conservazione *6 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro*
(informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)

Confezioni	sacchi	scatole	pallets
	1 kg	20 kg	220 kg - 440 kg
	5 kg	20 kg	220 kg - 440 kg
	25 kg		1500 kg

IMPIEGO

RAPID è un premiscelato a rapida presa composto da legante idraulico specifico, inerti selezionati e additivi vari che ne regolano il ritiro.

RAPID è una malta cementizia a presa rapida che, grazie al suo rapido indurimento (circa 3 minuti ad una temperatura dell'acqua di 20°C), viene utilizzata per tutti quei lavori dove è richiesta una presa rapida, come fissaggio di zanche, posa di falsi telai, posa di scatole per installazioni elettriche etc.

APPLICAZIONE

La malta rapida RAPID va applicata con spatola o cazzuola.

Dopo l'applicazione, mantenere immobile l'oggetto da bloccare per alcuni minuti. Nel caso di falsi telai od oggetti di un certo peso, mantenere immobile la struttura per qualche ora.



PREPARAZIONE

Pulire accuratamente il supporto ed inumidirlo prima dell'applicazione dell'impasto. RAPID va miscelato con 20 litri circa di acqua ogni 100 kg di prodotto. Impastare solamente la malta rapida che si può applicare entro tre minuti.

AVVERTENZE

- Applicare a temperature comprese tra i 6°C e 30°C
- Non aggiungere materiali estranei al RAPID per non alterare le sue caratteristiche.
- Non riprendere il RAPID aggiungendo acqua ad indurimento avvenuto.
- Non impastare RAPID con quantità d'acqua superiore a quella indicata.