

Torggler

TILE 600

Adesivo cementizio in polvere, monocomponente, di tipo C2 FE secondo EN 12004, a presa e indurimento rapido, flessibilizzato e ad alta resistenza. Adatto per l'incollaggio in sovrapposizione, all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di tutti i tipi di piastrelle ceramiche. Resistente al gelo.



- Specifico per sovrapposizione
- A presa ed indurimento rapido
- Rapida pedonabilità
- Tempi brevissimi di attesa per la stuccatura
- Tempo aperto maggiorato



CAMPI DI IMPIEGO

- Incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e pavimento, di piastrelle ceramiche in sovrapposizione su vecchi pavimenti e rivestimenti ceramici e non.
- Per la posa in ambienti che richiedono una rapida pedonabilità tipo: scuole, ospedali, ambienti commerciali e industriali, negozi e locali pubblici in genere.
- Riparazione rapida di pavimenti ceramici in stabilimenti industriali, laboratori, terrazze, balconi, bagni, scale e corridoi.

TIPI DI SOTTOFONDO

- Piastrelle e rivestimenti ceramici in genere preesistenti
- Getto di calcestruzzo stagionato
- Massetti cementizi stagionati
- Pareti in calcestruzzo
- Intonaci cementizi o a base di malta bastarda
- Pareti interne in blocchi di calcestruzzo cellulare

TIPOLOGIA DI MATERIALE DA POSARE

- Monocottura
- Bicottura
- Klinker
- Grès porcellanato e smaltato di medio formato (max 60x60 cm con posa a strato compatto)
- Pietre naturali, marmette di resina e materiali ricomposti (purché non sensibili all'acqua o soggetti a macchiature e deformazioni).

SPESSORI MASSIMI REALIZZABILI

10 mm

CARATTERISTICHE

Tile 600 è un adesivo cementizio in polvere di colore grigio, a base di una miscela speciale di cementi ad alta resistenza e rapida presa e indurimento, inerti selezionati, resine sintetiche ed additivi specifici, appositamente formulato per l'incollaggio di elementi ceramici in sovrapposizione. Una volta mescolato con acqua si ottiene una colla di ottima lavorabilità, buona flessibilità ed elevata adesività su tutti i tipi di sottofondo, in particolare su vecchi pavimenti e rivestimenti ceramici o in pietra naturale. Il rapido sviluppo delle resistenze meccaniche iniziali garantisce, in condizioni normali di indurimento, la pedonabilità dopo circa 4 ore dall'incollaggio. Il tempo aperto prolungato permette la posa sicura anche in climi caldi e ventilati. È resistente ai cicli di gelo e disgelo. Tile 600 è classificato come adesivo cementizio di classe C2 FE secondo le normative EN 12004.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto nei seguenti casi:

- su legno e conglomerati legnosi, superfici metalliche, gomma, PVC, linoleum e derivati.
- su sottofondi sottoposti a deformazioni continue, movimenti accentuati e forti sollecitazioni meccaniche.

Per applicazioni su superfici in gesso o anidrite è necessario un pretrattamento della superficie con Tile Primer o Multigrip. In caso di dubbio, per questo tipo di applicazioni interpellare in ns. Ufficio Tecnico.

ISTRUZIONI PER LA POSA

Preparazione alla posa

I sottofondi devono essere sufficientemente asciutti, resistenti, solidi e regolari, puliti e sani, privi di oli e grassi, di polvere, di materiale friabile e di sporco in genere, e senza residui di pellicole di pittura, e devono essere adeguatamente stagionati e privi di ritiri significativi. Indicativamente i massetti cementizi tradizionali a presa ed indurimento normale devono avere una stagionatura di almeno 28 giorni; intonaci cementizi o a base di malta bastarda devono asciugare per almeno 14 giorni. Grosse imperfezioni e irregolarità superficiali come dislivelli, cavità, nidi di ghiaia, punti erosi o deteriorati, devono essere preventivamente riparati e ugualizzati con lisciature autolivellanti, tipo Livellina 0-10 o Livellina 5-30, o con un'apposita malta, tipo Multimix Evo, Restauro R2 o Rinnova. Sottofondi particolarmente porosi e sfarinanti e sottofondi con resistenze meccaniche molto basse e facilmente scalfibili devono essere preventivamente trattati con Tile Primer o Multigrip.

Preparazione del prodotto

Impastare Tile 600 con il 28-30 % di acqua pulita (pari a 7,0-7,5 litri per sacco da 25 kg) nel seguente modo: in un apposito recipiente versare quasi tutta l'acqua d'impasto necessaria, quindi aggiungere il prodotto in polvere lentamente, mescolando contemporaneamente l'impasto che si va formando utilizzando un trapano a basso numero di giri con apposita elica. Una volta completata l'aggiunta di tutta la polvere versare l'acqua restante e mescolare fino a quando l'impasto risulta omogeneo e privo di grumi, facendo particolare attenzione a rimuovere dalle pareti e dal fondo del recipiente grumi di materiale non ben mescolato. Lasciare riposare per circa 5 minuti, quindi rimescolare brevemente. L'adesivo così preparato rimane lavorabile nel recipiente d'impasto per circa 45 minuti in condizioni normali (a 20 °C); temperature più elevate accorciano il tempo di lavorabilità, mentre temperature più basse lo allungano.

Istruzioni di posa

Nel caso di irraggiamento solare diretto, quindi di temperature elevate del sottofondo, si consiglia di inumidirlo

con una spugna per raffreddarlo, senza lasciare strati di acqua superficiale. Applicare l'adesivo con apposita spatola dentata, le cui dimensioni debbano essere in funzione del tipo e delle dimensioni delle piastrelle da incollare, in modo che sia garantita la totale copertura del retro delle piastrelle. Per una migliore adesione si consiglia di stendere dapprima sul sottofondo uno strato sottile e uniforme di adesivo utilizzando la parte liscia della spatola dentata, e di applicare poi immediatamente con la parte dentata un secondo strato dello spessore desiderato. Applicare le piastrelle esercitando un'adeguata pressione ed imprimendo ad esse un debole movimento traslazionale. Nell'incollaggio di piastrelle con intradosso a profilatura marcata, per applicazioni esterne soprattutto in zone soggette ad elevati sbalzi termici o cicli di gelo e disgelo è necessario adottare la tecnica del "buttering-floating": l'adesivo impastato viene steso con la spatola dentata sul sottofondo e viene spalmato con una cazzuola sul retro della piastrella rasando a filo dei rilievi. Si arriva così, premesso che la quantità di adesivo spalmato sia stata sufficiente, ad un contatto adesivo-piastrella esteso a tutta la superficie di incollaggio (condizione essenziale per la messa in opera di pavimenti e di rivestimenti esposti a cicli di gelività ed a notevoli sollecitazioni idriche). La posa delle piastrelle deve avvenire solo entro quell'intervallo di tempo nel quale l'adesivo spalmato si presenta ancora fresco ed attaccaticcio, cioè non ha ancora formato una pelle superficiale. Tale intervallo di tempo viene chiamato "tempo aperto" dell'adesivo, ed è in funzione delle condizioni ambientali. Il tempo aperto del Tile 600 è maggiore di 30 minuti a 23 °C e 50 % u.r.. Temperature elevate e condizioni di irraggiamento solare diretto e forte ventilazione, così come un sottofondo molto poroso ed assorbente, possono ridurre anche di molto il tempo aperto, mentre temperature basse, elevata umidità ambientale e sottofondi non assorbenti sono condizioni favorevoli per ottenere un tempo aperto più lungo. Se il tempo aperto è stato superato e l'adesivo spalmato ha formato una pelle superficiale, è necessario ripassare con la spatola dentata per rompere la pelle e "rinfrescarlo". Evitare assolutamente di bagnarlo superficialmente perché si formerebbe un film d'acqua antiadesivo che impedisce il contatto delle piastrelle all'adesivo compromettendo irrimediabilmente la posa. Le piastrelle normalmente non devono essere bagnate prima della posa; soltanto nel caso di piastrelle con intradosso polveroso si consiglia un lavaggio immergendole per qualche secondo in acqua pulita. Per sottofondi in gesso è assolutamente necessario un pretrattamento con Tile Primer.

TEMPI TECNICI

Dopo la posa proteggere il rivestimento per almeno 4 ore da pioggia e dilavamenti e per almeno 24 ore dall'irraggiamento solare diretto. Nel caso di posa nei mesi invernali è necessario proteggere dal gelo per almeno 24 ore. Il riempimento dei giunti tra le piastrelle può avvenire dopo circa 4 ore con Tile Grout ≤8 mm o Tile Grout 2-15 mm. N.B.: Giunti elastici dovranno essere sigillati con sigillanti siliconici Torggler. I pavimenti posati sono pedonabili dopo circa 4 ore. L'indurimento finale e quindi la messa in esercizio di pavimenti e rivestimenti incollati con Tile 600 avviene dopo circa 24 ore. Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell'indurimento dell'adesivo; successivamente la pulizia può avvenire soltanto mediante asportazione meccanica. Anche gli eventuali sporcamenti della superficie delle piastrelle devono essere ripuliti prima dell'indurimento dell'adesivo con uno straccio umido. Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C e superiori a +30 °C. Non mescolare mai con altri leganti quali cemento, calce idraulica, gesso, ecc. Non riprendere mai con ulteriori aggiunte d'acqua quando l'impasto è rassodato. Non usare più il prodotto impastato quando ha già iniziato la presa, quindi avere cura di preparare di volta in volta una quantità di impasto che possa essere posta in opera entro il suo tempo di lavorabilità.

DATI TECNICI

DETERMINAZIONI SU PRODOTTO IN POLVERE	
Colore	girgio
Consistenza	polvere
Massa volumica apparente	1,20 kg/litro
Granulometria	0 – 0,5 mm
DETERMINAZIONI SU IMPASTO FRESCO	
Acqua d'impasto	28 – 30% pari a 7,0 – 7,5 litri per sacco da 25 kg
Massa volumica dell'impasto	1,40 kg/litro
Consistenza dell'impasto	pastosa – spatolabile
Tempo di lavorabilità dell'impasto (a +20 °C)	50 minuti circa
Tempo aperto (sec. EN 1346)	> 30 minuti
Tempo di registrazione (sec. DIN 18156 parte 2)	40 minuti circa

Tempi di presa: inizio presa	120 minuti
Tempi di presa: fine presa	190 minuti
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +35 °C
DETERMINAZIONI SU PRODOTTO FINITO	
Adesione mediante trazione (sec. EN 1348): adesione anticipata (dopo 6 ore)	> 0,5 N/mm ²
Adesione mediante trazione (sec. EN 1348): adesione iniziale	1,7 N/mm ²
Adesione mediante trazione (sec. EN 1348): adesione dopo immersione in acqua	1,0 N/mm ²
Adesione mediante trazione (sec. EN 1348): adesione dopo azione del calore	1,2 N/mm ²
Adesione mediante trazione (sec. EN 1348): adesione dopo cicli di gelo/disgelo	1,0 N/mm ²
Riempimento dei giunti	dopo 4 ore
Pedonabilità	dopo 4 ore
Indurimento finale	dopo 24 ore
Temperatura di esercizio	da -30 °C a +90 °C
Consumo	da 2,0 a 5,0 kg/m ²
Spessori massimi realizzabili	10 mm
Classificazione secondo EN 12004	C2 FE

Imballo	sacco
Pallet	50 sacchi
Confezione	25 kg
Colore	Grigio

CONSUMO

Il consumo può variare da 2 a 5 kg/m². Dipende dal tipo di piastrelle, dalle caratteristiche del sottofondo e dal metodo di posa. Indicativamente se il sottofondo è stato ben preparato ed ugualizzato, per mosaico e piastrelle di piccolo formato il consumo è di circa 2 kg/m², per piastrelle di formato normale e medio (fino a 33x33 cm) il consumo è di circa 3 kg/m², mentre per piastrelle a profilatura marcata e per applicazioni all'esterno (con la tecnica "buttering-floating") il consumo è di circa 5 kg/m².

STOCCAGGIO

Tile 600 va conservato in ambiente asciutto e riparato. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 9 mesi.
TEME L'UMIDITÀ

CERTIFICAZIONI

Prodotto certificato presso A. E. C. C. – Agenzia Europea Certificazioni Costruzioni di Sassuolo (MO), Organismo Notificato N. 1596. Prodotto certificato presso Istituto Giordano di Bellaria (RN), Organismo Notificato N. 0407. Certificati di Prova N. AECC 0021/2006, N. AECC 0036/2006, N. 203772/434/CPD, 203770/432/CPD, 203767 e presso l'Istituto Elletipi S.r.l. (FE), Organismo Notificato n° 1308, Certificato di Prova N. 17970/12. Dichiarazione di conformità CE del prodotto, con copia dei relativi rapporti di prova ufficiali, è disponibile su richiesta.

LEGENDA CLASSIFICAZIONE EN 12004

C1	Adesivo cementizio normale
----	----------------------------

C2	Adesivo cementizio migliorato
F	Presa rapida
T	Scivolamento limitato
E	Tempo aperto prolungato
S1	Deformabile
S2	Altamente deformabile

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com . Versione 25.06.2026.