

## PLASTICEM SB

### Natura del prodotto

Mastice bituminoso con cariche inerti e solventi (cemento plastico bituminoso).

### Campi d'impiego

Ripara e sigilla su superfici cementizie, laterizi, asfalti e manti impermeabili. È idoneo per il riempimento di crepe o fessure non soggette a forti dilatazioni su terrazze non pedonabili; per il collegamento delle membrane bituminose ai raccordi verticali, ai bocchettoni di scarico, lucernari, aereatori ecc.; per la sigillatura di giunti nei canali e per la protezione di coperture in calcestruzzo non praticabili. Può essere utilizzato anche nel periodo invernale e ha una buona resistenza all'acqua stagnante.

### Specifiche tecniche

#### Composizione

Bitume ossidato, fibre cellulosiche, cariche inerti, additivi e solventi.

#### Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto all'uso.

#### Aspetto

Pastoso nero.

#### Densità a 20°C

1,55-1,65 kg/litro

#### Residuo secco a 130°

84-88%

#### Essiccazione (a 23°C e U.R. 65%)

Superficiale (al tatto): circa 120 minuti

In profondità: circa 24 ore

#### Conservabilità in magazzino

24 mesi in confezione originale non aperta e mantenuta in ambienti asciutti, lontano da fonti di calore e protetti da irraggiamento solare diretto, con temperature tra +5°C e +35°C. Una volta aperta la confezione deve essere utilizzata in tempi brevi.

### Modalità di applicazione

Pulire accuratamente le superfici e verificare che siano asciutte, prive di oli e polveri. Applicare a spatola o con cazzuola a punta tonda, esercitando pressione per una buona penetrazione negli interstizi. Previa diluizione con primer bituminoso a solvente (IMPERTENE PRIMER o PRIMER BIT) può essere utilizzato a pennello per l'impermeabilizzazione di fondazioni in calcestruzzo.

### Consigli utili

In caso di sovraverniciatura, è necessario attendere alcuni mesi dalla sua applicazione per permettere l'evaporazione di tutti i solventi contenuti nel prodotto. Si sconsiglia l'applicazione a spruzzo per la presenza di fibre cellulosiche all'interno del prodotto.

## Consumi e confezioni

### Consumo

In funzione dell'applicazione specifica.

### Confezioni

Latte da 1,5 kg e 5 kg

Rev. 01 (12-16)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



**Imper Italia srl** Via Volta, 8 · 10071  
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy  
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80  
[imper@imper.it](mailto:imper@imper.it) · [www.imper.it](http://www.imper.it)