

## ADESIVI

## COLLA VINILICA



## MATERIALE

Adesivo acetovinilico.

## OMOLOGAZIONI

Nessuna.

## CARATTERISTICHE

Adesivo acetovinilico di ottima qualità in grado di soddisfare tutte le esigenze di falegnameria. Si fa apprezzare per rapidità di incollaggio e per una linea collante trasparente.

## USO – IMPIEGHI

Viene impiegato nell'incollaggio di laminati plastici, masselli, listelli, compensati e truciolari, a caldo e a freddo.

## APPLICAZIONI

Le superfici dei materiali su cui applicare il prodotto devono essere pulite, asciutte, senza olio, grassi, polvere e detriti. Nel caso vengano effettuati incollaggi di materiali di diversa natura, si consigliano dei test preventivi infatti, dati i differenti coefficienti di dilatazione termica dei diversi materiali da incollare, si avranno delle diverse deformazioni dei materiali stessi.

## DATI GEOMETRICI

Volume: 250 ml

## DATI TECNICI

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Aspetto                                  | Liquido             |
| Colore                                   | Bianco              |
| VISCOSITA' (Brookfield a 23°C g6/20rpm)  | 10000 - 14000 mPa*s |
| TEMPO APERTO A 20°C a condizioni normali | 5 - 10 min.         |
| TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE         | + 3°C               |

## ADESIVI

## CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura del legno, ambiente colla | 18 – 22 C°                 |
| Umidità del legno                     | 9 – 12 %                   |
| Umidità relativa dell'aria            | 65 * 75 %                  |
| Spalmatura                            | 120 – 200 g/m <sup>2</sup> |
| Tempo di presa con preriscaldamento   | 55 – 75 sec.               |
| Incollaggio laminato a 50-60°C        | 60 – 70 sec.               |

## REAZIONE AL FUOCO

Dato non disponibile.

## RESISTENZA AL FUOCO

Dato non disponibile.

## IMMAGAZZINAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C per prolungati periodi di tempo possono deteriorare il prodotto. Tenere lontano da fonti di umidità.  
IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

## AVVERTENZE

Applicazioni con, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione.  
Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.  
ATTENZIONE: non impiegare materiali in ferro

Rev. 1/2016

## NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito [www.unifix.it](http://www.unifix.it) o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.