

COLLA VINILICA MONOCOMPONENTE D3 – 500 gr. / 1000 gr.

EN 204/205 – D3



MATERIALE

Adesivo acetovinilico.

OMOLOGAZIONI

Conforma alla norma EN 204/205 – D3
Test WATT 91 per la resistenza alle alte temperature

CARATTERISTICHE

Adesivo acetovinilico indicato per incollaggi resistenti all'umidità.

USO – IMPIEGHI

Viene impiegato dove è richiesta una particolare resistenza all'acqua, nell'incollaggio di serramenti, mobili per bagno e per cucina in legno duro e dolce, nella nobilitazione di derivati del legno con laminati, carte e impiallacciatura a caldo e a freddo.

APPLICAZIONI

Le superfici dei materiali su cui applicare il prodotto devono essere pulite, asciutte, senza olio, grassi, polvere e detriti. Nel caso vengano effettuati incollaggi di materiali di diversa natura, si consigliano dei test preventivi stessi.

DATI GEOMETRICI

Volume: 500 / 1000 ml

DATI TECNICI

ADESIVI

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco
VISCOSITA' (Brookfield a 23°C g6/20rpm)	10000 - 18000 mPa*s
TEMPO APERTO A 20°C a condizioni normali	7 - 9 min.
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 5°C
pH 23°C	2,5 - 3,5

CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura del legno, ambiente colla	18 - 22 C°
Umidità del legno	9 - 12 %
Umidità relativa dell'aria	65 - 75 %
Spalmatura	150 - 300 g/m ²
Tempo di presa a 20 °C	20 - 30 min
Tempo di presa a 80 °C	60 - 70 sec.

REAZIONE AL FUOCO

Dato non disponibile.

RESISTENZA AL FUOCO

Dato non disponibile.

IMMAGAZZINAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C possono deteriorare il prodotto. Tenere lontano da fonti di umidità.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

AVVERTENZE

Applicazioni con, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione.

Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.

NON impiegare il prodotto su manufatti dove la linea collante è direttamente esposta al sole.

NON impiegare materiali in ferro. Per le sue caratteristiche, su legni con contenuti elevati di tannino la linea collante può diventare scura.

ADESIVI

Rev. 1/2016

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.