



**Adesivo bianco e grigio per ceramiche, pavimenti in gres porcellanato e rivestimenti, per interno ed esterno, idoneo per pavimenti radianti.**



Accedi ai nostri prodotti con il tuo smartphone



### Voci di Capitolato

La posa in opera di rivestimenti e pavimentazioni viene eseguita con EXTRA BIANCO ILLETACOL o EXTRA GRIGIO ILLETACOL LOCATELLI. EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL è composto da leganti idraulici, inerti selezionati e additivi specifici.

### Dati tecnici

Conforme alla norma EN 12004

|                             | EXTRA BIANCO  | EXTRA GRIGIO |
|-----------------------------|---|--------------|
| Consistenza                 |   | polvere      |
| Colore                      | bianco  | grigio       |
| Pericolo di tossicità       |   | no           |
| Infiammabilità              |   | no           |
| Rapporto d'impasto          | 25 lt circa di acqua ogni 100 kg di prodotto  |              |
| Pot life                    | superiore alle 10 ore   |              |
| Tempo aperto a 20°C         | oltre 30 minuti   |              |
| Tempo aggiustabilità        | 60 minuti   |              |
| Scivolamento verticale      | nullo   |              |
| Ritenzione d'acqua          | ottima  |              |
| Ph dell'impasto             | oltre 12  |              |
| Trasitabilità               | dopo 30 ore   |              |
| Esecuzione fughe pavimento  | dopo 30 ore   |              |
| Esecuzione fughe parete     | dopo 4/8 ore secondo assorbimento   |              |
| Indurimento finale          | dopo 16 giorni  |              |
| Resistenza alle temperature | -20°C / +60°C   |              |
| Tipo e classe               | C2TE  |              |
| Consumo                     | 3 - 4 Kg per m <sup>2</sup>   |              |
| Temperatura di impiego      | +6°C / +30°C  |              |
| Conservazione               | 6 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro<br><small>(informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)</small> |              |
| Confezioni                  | sacchi da 25 Kg - pallet da 1500 Kg   |              |

### IMPIEGO

EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL sono adesivi professionali per la posa di piastrelle ceramiche, pavimenti e rivestimenti per interno ed esterno. Ideali per la posa di gres porcellanato.

EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL si possono applicare su tutti i supporti tradizionali (pareti ad intonaco civile o malta cementizia, cemento espanso, ecc.), purchè si presentino consistenti, asciutti, privi di polvere, oli e grassi. Per l'applicazione su gesso, intonaco pronto e materiali similari, si deve pretrattare il sottofondo con Primer N700 ILLETACOL.

### PREPARAZIONE

EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL vanno impastati con acqua in ragione del 25% circa. Agitare ripetutamente (con trapano a elica) fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare l'impasto per 10/15 min. per permettere una completa soluzione delle componenti sintetiche. Rimstandoli, EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL raggiungono un'adesività e una fissotropia che permettono all'operatore di lavorare in verticale senza lasciare scivolare le piastrelle, aderendo perfettamente senza alcun ritiro.

### AVVERTENZE

EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL non devono mai essere usati nei seguenti casi:

- Su pareti o pavimenti soggetti a forti vibrazioni.
  - Su pareti in gesso, pareti in cartongesso e in cemento armato o similari se prima non si applica una mano di Primer N700 ILLETACOL.
- In caso di sovrapposizione di pavimenti, assicurarsi che il sottofondo sia pulito da oli e cere e lavato con soda caustica prima di utilizzare EXTRA BIANCO ILLETACOL o EXTRA GRIGIO ILLETACOL+ F780 ILLETACOL.

### APPLICAZIONE

EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL si possono applicare su tutti i supporti tradizionali (pareti ad intonaco civile o malta cementizia, cemento espanso etc.), purchè si presentino consistenti, asciutti, privi di polvere oli e grassi. L'impasto ottenuto si applica mediante una spatola dentata che può variare da 6/10 mm. L'applicazione non deve mai essere effettuata a temperatura inferiore a 6°C, mentre un clima molto caldo e ventilato può provocare una riduzione del "tempo aperto" creando una pellicola. In questo caso è necessario ripassare la spatola dentata con un appoggio di collante fresco.

**N.B.:** nel caso di rivestimenti ceramici esterni, è consigliabile caricare anche il rovescio della piastrella con uno strato di EXTRA BIANCO ILLETACOL o EXTRA GRIGIO ILLETACOL. I rivestimenti e pavimenti posati con EXTRA BIANCO ILLETACOL e EXTRA GRIGIO ILLETACOL dovranno essere opportunamente protetti da eventuali dilavamenti, piogge, per almeno 24 ore e protetti dal gelo e dal sole intenso per almeno 5/7 giorni.

ADESIVI E AUTOLIVELLANTI