

MURAL SC FIBRATO

Massetto tradizionale
sabbia cemento
fibrato ad
asciugamento medio-
rapido



Accedi ai nostri prodotti
con il tuo smartphone



Voci di Capitolato

La realizzazione di massetti sia esterni che interni viene eseguita con MURAL SC FIBRATO LOCATELLI. Il massetto tradizionale sabbia cemento MURAL SC FIBRATO è composto da leganti idraulici, inerti selezionati e additivi specifici e fibre sintetiche che ne riducono il ritiro.

Publicato maggio 2021



Dati tecnici

Conforme alla norma EN 13813

Consistenza	<i>polvere + sabbia</i>
Colore	<i>grigio</i>
Rapporto d'impasto	<i>8 litri circa d'acqua ogni 100 kg di prodotto</i>
tempo di asciugatura	<i>10 giorni circa a 20°C e 50% UR</i>
Peso specifico	<i>1750 kg/m³</i>
Granulometria	<i>da 0 a 5 mm</i>
Categoria	<i>CT - C20 - F4</i>
Consumo	<i>17,5 kg/m² ogni cm di spessore</i>
Spessore minimo	<i>3 cm ancorato - 5 cm galleggiante</i>
Conservazione	<i>3 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro</i> <small>(informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)</small>
Confezioni	<i>Sacchi da 25 kg - Pallet da 1500 kg</i>

IMPIEGO

MURAL SC FIBRATO è un massetto tradizionale premiscelato a medio rapida asciugatura, composto da cemento portland, sabbie selezionate con curva granulometrica da 0-5 mm fibre sintetiche ed additivi vari. Viene impiegato per la preparazione di soffondi tradizionali per pavimenti ceramici, moquettes, linoleum, ecc. La particolare composizione facilita l'asciugatura del massetto favorendone la posa di pavimenti in legno e linoleum dopo circa 10 giorni dalla posa*.

*Test eseguiti in laboratorio a temperatura costante di 20°C e umidità relativa del 50% con spessore del massetto di 5 cm.

PREPARAZIONE

Mescolare il sacco intero di MASSETTO SC FIBRATO servendosi di una betoniera a bicchiere o un'impastatrice a vite, dosando 2 lt.circa di acqua per ogni sacco, fino ad ottenere un impasto che abbia la consistenza della terra umida.

APPLICAZIONE

Prima di stendere il massetto MURAL SC FIBRATO assicurarsi che il supporto sia ben pulito e resistente. Fissare lungo le pareti perimetrali una fascia di materiale comprimibile di 5-10 mm. Durante la fase di posa assicurarsi che lo spessore del massetto non scenda mai sotto i 2 cm, specialmente in presenza di tubi. POSA MASSETTO GALLEGGIANTE O RADIANTE (spessore minimo 4 cm): - verificare l'umidità del supporto, tenendo presente che questa si disperderà lungo le pareti.

- stendere sul supporto dei fogli di separazione in polietilene anticondensa, sovrapponendoli per circa 25 cm.

MASSETTO ANCORATO (spessore minimo 3 cm):

- verificare che il supporto sia resistente alla compressione e con un umidità residua inferiore al 2%. - per migliorare l'aderenza del massetto consigliamo di stendere sul supporto una boiacca PROMOTRICE DI ADESIONE (1 parte di F780, 1 parte di acqua, 2 parti di cemento) e applicare il massetto fresco su fresco. - si consiglia di inserire nel massetto una rete in fibra di vetro o zincata, avendo cura di tenerla a metà dello spessore del massetto. - Per superfici maggiori di 20mq predisporre giunti di dilatazione. Compattare il materiale steso, livellandolo con stadia di alluminio e rifinirlo con frattazzo o macchina a disco rotante.

- Si può procedere alla posa di un pavimento in ceramica con colle ILLETACOL quando l'umidità residua si trova al 4% e alla posa di pavimenti in legno con umidità residua al 2% .

AVVERTENZE

- Utilizzare sempre il sacco intero.
- Accertarsi che la temperatura sia compresa tra i +6°C +30°C.
- Non mescolare MURAL SC FIBRATO con altre sostanze.
- Proteggere il prodotto dal gelo e dalla rapida essiccazione.
- Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa.
- Prima di applicare su massetto pavimenti in legno, accertarsi che l'umidità sia inferiore al 2% UR

Via Bartolomeo Colleoni, 1 - 24020 - RANICA (Bg) Tel. +39 035.4536451 - Fax +39 035.4536147 - WWW.LOCATELLIINTONACI.IT

Le informazioni contenute in questo catalogo si basano sulla nostra conoscenza alla data di pubblicazione. Pertanto l'utilizzatore si deve assicurare dell'idoneità del prodotto per l'uso previsto assumendosi le responsabilità in caso di uso improprio. Locatelli, in un'ottica di miglioramento continuo dei prodotti, si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche senza preavviso alcuno.